

## DOSCRIL BLANCO ESPECIAL – REF. 5115

### DEFINICIÓN

Pintura plástica en frío de dos componentes ANTIDESLIZANTE, para señalización horizontal.

### PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Elevada blancura.
- Gran dureza y flexibilidad.
- Rápido secado, sin dejar "tac" en superficie.
- Resistente a los álcalis por ser insaponificable la película.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Perfecto anclaje sobre el sustrato.
- Perfecto comportamiento frente a los agentes químicos y atmosféricos.
- Elevado rendimiento.
- Debido a su formulación esta pintura se considera rugosa, con un valor de SRT 65.

### CAMPO DE APLICACIÓN

- Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y repintados.
- Recomendada para pintar sobre firmes de hormigón por ser insaponificable.
- Para pasos de cebra, resaltes, flechas, dibujos de señalización...

### REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS:

ENSAYO	NORMA UNE	VALORES
DENSIDAD RELATIVA	48098	1,93 ± 2 % (1,89 – 1,97)
TIEMPO DE SECADO	135202	30 minutos
COLOR	48073/2	(x, y) dentro del polígono.
FACTOR LUMINANCIA	48073/2	= 0,85 ± 0,02 – CLASE LF6
ENVEJEC. ARTIFICIAL ACCELERADO	EN 1871	0,05 – CLASE UV1
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS	EN 1871	Sin defectos superficiales.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	EN 1436	SRT 65 – CLASE S5
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO	EN 1871	8 (Escala de 0 a 10).

### APLICACIÓN

Se aplica de forma manual, mediante zapatón, llana o espátula

### DILUCIÓN

Aplicar en las condiciones de venta. No se debe diluir con ningún disolvente.

### MODO DE EMPLEO

- La aplicación ha de ser sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas o suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Cuando el hormigón sea nuevo hay que eliminar previamente los líquidos de curado que pueden perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura.
- Homogeneizar bien los envases antes de su uso.
- Añadir una bolsa de catalizador peróxido al 30% de 250 gr. por cada envase de 15 kg de Doscril, y mezclar perfectamente. (Porcentaje de catalizador – 1,67%).
- En condiciones de bajas temperaturas, se puede aumentar el porcentaje de catalizador añadiendo hasta una bolsa y media por cada envase de producto.
- No se debe aplicar a temperaturas menores de 5 °C, ni superiores a 40 °C.

### DOSIFICACIÓN

El rendimiento estimado es de 1.5 a 2.5 kg / m<sup>2</sup>.

### LIMPIEZA DE EQUIPO

La limpieza de los materiales y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso con DISOLVENTE NITRO "IN80".

### ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura (5°C – 40°C). Preservar de las heladas.
- La pintura ha de ser utilizada antes de seis meses desde su fecha de fabricación.

### FORMA DE SUMINISTRO

Envases metálicos de 15 kg netos. Palets 76 envases.  
Medidas palet: 1.00 x 1.20

Disponible también en envases metálicos de 7,5 kg. bajo pedido.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial o en nuestra página Web:

### NORMATIVA

Este producto cumple con los requisitos y características especificados en la norma **UNE 135200-2** y en la norma **UNE-EN 1871**.

Si se realiza un sistema correcto de aplicación, junto con microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, se cumplirán los requisitos exigidos en la norma europea **UNE-EN 1436**.

Certificados de durabilidad conforme a las normas **UNE 135200-3 (Método B)** y **UNE-EN 13197**.

DOSCRIL 5115 (2.500 gr/m<sup>2</sup>)

Marca: Tipo I – Uso: P-NR (permanente, no retrorreflectante)

**Durabilidad: P6 ----- B5, Q5, S1**

Producto con **Certificado de Conformidad: 1219 – DPC – 0045, DITE 11/0023**.

### RESIDUOS

Los residuos de envases con restos de pintura seca de este producto se pueden gestionar como Residuo NO Peligroso con en N° LER 15 01 04 "Envases Metálicos", según se concluye en el Informe N° POF 06/00129 de Estudio de Caracterización de Residuos – Grupo Interlab.

### INF<sup>ON</sup> RELATIVA AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS

Designación oficial en la carta de porte:  
"UN 1263, PINTURAS, 3, III (D/E)"

