

D'Stuko Metalizado

Estuco sintético color metalizado



CARACTERÍSTICAS

Estuco sintético al agua.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Todo tipo de soportes constructivos que sean estables.

D'STUKO METALIZADO está recomendado para su utilización en interior

PREPARACIÓN

Producto listo al uso. Los soportes con escasa porosidad o dudas en el anclaje es aconsejable aplicar una capa de Fissomat Base como promotor de adherencia. Con el fin de economizar se puede dar un color similar al metalizado y acabar la última mano con el **D'STUKO METALIZADO** elegido o bien aplicar todas las capas de **D'STUKO METALIZADO** pero lógicamente el coste es algo mayor.

MODO DE APLICACIÓN

• **Útiles:**

Puede ser aplicado con espátula, llana especial de acero inoxidable o rodillo.

• **Aplicación:**

Se aplica una primera capa lo más lisa posible de **D'STUKO** con el producto diluido. Se deja secar y se lija superficialmente para eliminar el polvo que haya quedado. Se aplica una segunda mano utilizando el **ACABADO D'STUKO METALIZADO** con los efectos de aguas y claros-oscuros. Se efectúa la planimetría del soporte y de esta forma se podrá sacar el brillo natural del producto.

Una vez acabado si desea brillos superiores cabe la posibilidad de efectuar un encerado y pulido adicional para realzar más este efecto, para ello se dejará secar durante 24 horas y se aplicará la cera para después pulirla.

PRESENTACIÓN

D'STUKO se presenta en formato de 1 y 6 Kg con UNA gama de colores metalizados como ORO, ORO ENVEJECIDO, BRONCE, NACAR, PLATA, GRAFITO, COBRIZO, MAGMA. (Si usted desea otro color que no encuentra en la carta consultar posible fabricación)

RENDIMIENTO

El rendimiento está condicionado al estado del soporte pero oscila entre 1 y 1,2 Kg/m²

PROPIEDADES

d = 1,62 g/cc

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y fresco.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

PRECAUCIONES

No requiere advertencia de peligros.
El producto no está incluido en la lista de productos peligrosos y no requiere etiquetado especial.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son datos de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 24022011