

## Emulsión Opacité

*Emulsión para satinar  
pinturas mates*



### CARACTERÍSTICAS

Emulsión para poder convertir pinturas mates en semisatinada o satinada simplemente añadiendo 1 ó 2 envases de EMULSIÓN especial OPACITÉ respectivamente. Al **añadir** la **emulsión**, el color se verá más **acentuado** por lo que habrá una **ligera variación** del **color original**.

### DATOS TÉCNICOS

- Contenido en sólidos: 55,0 ± 1.0%
- Viscosidad: 500 – 8000 mPas
- Ph: 5-8
- Densidad: aprox. 1,06 g/cm<sup>3</sup>
- Tamaño de partícula: aprox. 0,25 µm
- Temperatura mínima para formación de película: aprox. 0º C
- Sistema emulsionante: Coloide protector

### PREPARACIÓN

Depositar el contenido de emulsión en el envase de Opacité y mezclar bien hasta su homogenización.

#### Acabados:

- Semisatinado: 1 tarrina de emulsión.
- Satinado: 2 tarrinas de emulsión.

### ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

### LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

#### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

#### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)  
[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 170609