

Galvanic

Recubrimiento para reproducir efectos de óxido de cinc a nivel decorativo



CAMPOS DE APLICACIÓN

Paramentos y soportes tanto de interior como de exterior

SOPORTES

GALVANIC se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, cemento, pladur, madera, MDF, plásticos y hierros.

Si se desea aplicar sobre superficies metálicas deben de protegerse con un antioxidante y esmalte de calidad, para evitar el ataque directo de la oxidación sobre el soporte base del metal.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

- Sobre soportes férricos nuevos, desengrasar y aplicar Base Antioxidante Especial Galvanic y esmaltar, para proteger la superficie del ataque del Oxidante y del Activador.
- Sobre soportes murales. Si son absorbentes, débiles o polvorientos aplique una mano de Hidrofón al uso bien impregnada y en una única aplicación.
- Sobre soportes plastificados y sin adherencia, se debe aplicar una capa de Base Especial Galvanic para facilitar la aplicación y adherencia del Galvanic.
- Se debe proteger las zonas que no quieran ser tratadas.

PREPARACIÓN

Mezcle el componente A sólido con el componente B líquido. Mezclar íntimamente hasta conseguir una mezcla homogénea. Una vez debidamente homogeneizado, el producto debe ser aplicado antes de 24 horas ya que no tiene total estabilidad una vez mezclados los 2 componentes.

RENDIMIENTO

1 L de GALVANIC tiene un rendimiento de 4 - 6 m² siempre condicionado al acabado o textura del soporte.

PRESENTACIÓN

GALVANIC se presenta en envase estándar de 1 Kg., 5 Kg. y 25 Kg.

DENSIDAD

Componente A: 2.5 Kg/l

Componente B: 1 Kg/l

MODO DE APLICACIÓN

GALVANIC

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o llana

- Se da una primera mano cubriendo de forma parcial el soporte y se deja secar. Aplique una segunda capa para cubrir de forma total la superficie a decorar.

Una vez se haya aplicado esta segunda mano y una vez seco, aplicamos el oxidante y el activador de óxido Galvanic mezclados para producir el proceso de oxidación. Se recomienda una vez mezclados el oxidante y el activador sea empleado antes de 24 horas, ya que va perdiendo gradualmente sus propiedades.

- Oxidación Galvanic:

Una vez aplicado la segunda capa de GALVANIC y seco, aplique el oxidante y activador nebulizado de forma irregular, sobre la superficie para que se inicie, de forma natural, el proceso de oxidación.

(Se recomienda el uso de protección laboral como guantes y gafas.) Procure no aditivar mucha cantidad de una vez para evitar que puedan producirse chorreras en la oxidación

Si desea oxidarlo más se volvería a añadir la mezcla de Oxidante y Activador. Se deja secar hasta alcanzar el nivel de oxidación deseado.

- Barniz pasivante:

Una vez finalizado el proceso de oxidación y el soporte esté totalmente seco, se aplica Barniz Pasivante. Este Barniz Pasivante se aplica para paralizar el proceso de oxidación y proteger la superficie decorada.

SEGURIDAD

Producto al agua, no inflamable. Reacción al fuego M-0

PRECAUCIONES

- Oxidante

Precaución debido a que es irritante y corrosivo. Utilizar con la protección laboral adecuada (gafas, guantes y mascarilla).

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En envase sin ser abierto, dos años.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C.P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tel. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 290509