

MASILLA PÉTREA

Mortero texturable alta plasticidad

CARACTERÍSTICAS

- Mortero texturable de resistencia media.
- Buenas características tixotrópicas, y excelente plasticidad para la impresión con plantilla, totalmente ignifugo.
- Es el producto más dócil de la línea y que genera menor tensión sobre los soportes.
- Nivel de hidrofugación bajo.
- Diseñado como revestimiento para composiciones decorativas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

MASILLA PÉTREA esta recomendado preferentemente para su uso en interior.

SOPORTES

MASILLA PÉTREA se puede aplicar sobre soportes constructivos estables. Se ha de prestar especial atención a los tratamientos de bases correspondientes en cada caso.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

En restauración o rehabilitación, sanear el soporte y eliminar restos de elementos degradados, consolidar a poro abierto con **Hidrofond**, efectuar anclajes si es preciso con **Hidrosil Base** y refuerzos de mayados si las circunstancias lo requieren.

En soportes absorbentes, muy porosos, débiles o polvorientos, aplique una mano de **Hidrofon al uso**, impregnando bien el soporte en una sola aplicación.

PREPARACIÓN

MASILLA PÉTREA se prepara mezclando con agua mediante agitación mecánica con una proporción de 4 a 5 l. aprox. por saco, según densidad deseada. Efectué su aplicación en un plazo no superior a 2h.

MODO DE APLICACIÓN

· Útiles

Aplicable con máquina de proyectar, mini llana especial, paleta o espátula.

· Aplicación:

Se aplica una primera capa fina para efectuar el vacío y una correcta adherencia, y a continuación se aplican la capa necesaria para lograr el grosor necesario para el acabado requerido.

- Texturado o tallado: **MASILLA PÉTREA** es fácilmente texturado con plantillas especiales o rodillo, o tallado en diferentes fases del proceso de secado. Para evitar que se adhiera sobre las plantillas se utiliza aditivo antiadherente sobre las mismas.

- Coloreado: **MASILLA PÉTREA** se colorea con los colores minerales de Natur color, con estos conseguimos el efecto de coloración decorativo deseado.
- Fijación: Tras su coloración y envejecido se procede a consolidación del color con fija color.

RENDIMIENTO

MASILLA PÉTREA tiene un consumo de 1,3 kg por m² y por milímetro de espesor y lo que da un consumo según la textura elegida que suele oscilar entre 7 y 12 kg por m²

PROPIEDADES

PRODUCTO		APLICACIÓN	
Embalaje	Saco de 22 Kg	Condiciones de aplicación	5º a 35 º C
Forma	Polvo para empastar	Consumo teórico	1,3 Kg por m ² y mm de espesor
Color	Crudo- Marfil	Tiempo trabajo	2 h máx una vez empastado
Almacenaje	Conservar el saco bien cerrado y al abrigo de la humedad	Espesor máximo	15 mm
		Herramientas	Máquina de proyectar, mini llana especial, paleta o espátula
		Limpieza de útiles trabajo	Con agua
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		SEGURIDAD	
Composición	Cargas minerales, ligantes, aditivo hidrofugante	Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad	
Diluyente	Agua		
Granulometría	Media		

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 º C.

No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

LIMPIEZA

Limpiar los útiles de trabajo con agua, después de usar.

PRESENTACIÓN

En saco de papel con film plástico interior de 22 kilos aproximadamente)

Sobre demanda: Se suministra en color blanco crudo.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Rev. 030211