

Pintura piscina - Disolvente

Para proteger y decorar su piscina



CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón y cemento. El cemento debe hallarse fraguado, limpio y seco.

En caso de que la piscina esté construida de cualquier otro material, habrá que consultar con nuestro departamento técnico.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En materiales muy porosos, se aplicará tal y como viene en el envase mediante el sistema más apropiado, ya sea brocha, rodillo o pistola.

· Si se aplica a brocha o rodillo, se recomienda aplicar dos capas de producto diluyendo la primera entre el 5 – 10 % con DISOLVENTE UNIVERSAL, con el fin de conseguir la máxima penetración del producto y la segunda con el producto tal y como viene en el envase.

· Si se aplica a pistola, la primera capa se diluirá entre el 10-15% y la segunda un 5%, en ambos casos con DISOLVENTE UNIVERSAL.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato.

La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad.

· Para pintar por primera vez una piscina de nueva construcción, hay que asegurarse de que el cemento esté totalmente curado (al menos 30 días de fraguado). Se lava con una mezcla de ácido clorhídrico (sulfumán) y agua (1 parte de ácido y 3 de agua), y se enjuaga bien con agua a presión para eliminar completamente los restos de ácido. Se deja secar.

· En piscinas viejas hay que tener muy en cuenta que la superficie esté bien limpia y seca. Se deberán rascar las partes sueltas. Es importante asegurarse de que la pintura vieja esté bien anclada al soporte, para ello pintará una pequeña zona, dejaremos secar durante una hora y mojamos. Si no se forman ampollas, arrugas,... procedemos a pintar. En caso contrario, habrá que eliminar por completo la pintura vieja.

PREPARACIÓN

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar bien el producto.

RENDIMIENTO

El rendimiento por bote es entre 36-46 m² dependiendo del soporte.

IMPORTANTE

- Se recomienda, para llenar la piscina, un secado de 7 días.
- El resultado del pintado de una piscina, depende en gran parte de la construcción y situación de la misma.
- El crecimiento de algas en el agua depende de la correcta depuración de la misma.

Datos de interés:

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5º C, superiores a 30º C, si hay riesgo de lluvias, o a pleno sol. La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de la acción directa de los rayos de sol.

Badi S.L.
Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88
info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es
Rev. 220509