

Resina Acrílica para impermeabilización transparenten

Resina en base solvente transparente

DESCRIPCIÓN

Resina acrílica, disuelta en disolventes aromáticos

USO RECOMENDADO

Resina destinada especialmente para impermeabilización de superficies verticales y horizontales. De uso tanto exterior como interior.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES

- Buena adherencia, sobre hormigón y asfalto.
- Resistencia a la abrasión
- Impermeable al agua de la lluvia y condensaciones.
- Buena dureza y flexibilidad.
- Buena retención de brillo.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------|---|
| Aspecto: | Brillante |
| Color: | Transparente |
| Sólidos en peso: | 30% ± 5% |
| Peso específico: | 0,930Kg/l ± 5% |
| Viscosidad a 20 °C: | 20-30 seg. copa for 4 |
| Rendimiento teórico: | Entre 6 y 8 m ² /l (según espesor) |
| Temperatura aplicación: | Entre 5 y 35 °C |
| Tiempo de secado: | Tacto 20 min. Total 24 horas |

APLICACIÓN

- Método: Pistola sin aire, pistola aerografía, brocha, rodillo
- Diluyente: Producto listo al uso
- Espesor: 40-60 micras secas
- Intervalo repintado Min.: 6 horas a 20 °C
- Limpieza utensilios: Disolvente universal
- Compuestos orgánicos volátiles. (COV): Este producto contiene un máximo de 660 g/l de COV. El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso.
Valor limite en la UE para este producto (cat A/h)
750 g/l 2007 y 750 g/l 2010.

La reducción de COV contribuye a la mejora del medio ambiente.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies a barnizar han de estar **TOTALMENTE** secas y limpias de polvo, eflorescencias, grasas, ceras etc.

FORMATO

Se presenta en 5 y 25 L.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado del envase. Más información hoja de seguridad.

TIEMPO DE ALMACENADO

12 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35 °C.

NOTA: Estos datos e información se suministran de Buena fe, pretendiendo informar sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones. El consumidor debe controlar experimentalmente si el producto responde a sus necesidades, lo que nos exonera de toda responsabilidad.

Badi S.L.
Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88
info@pinturasbadi.es
www.pinturasbadi.es

Enero 2007