

## Resina Pavimento Impreso

*Resina para pavimento*



### DESCRIPCIÓN

Resina acrílica, disuelta en disolventes aromáticos

### USO RECOMENDADO

Resina destinada especialmente para firmes y otras superficies de Hormigón, asfalto, etc. De uso tanto exterior como interior

### PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES

- Buena adherencia, sobre hormigón y asfalto.
- Resistencia a la abrasión
- Impermeable al agua de la lluvia y condensaciones.
- Buena dureza y flexibilidad.
- Buena retención de brillo.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Brillante
Color:	Transparente
Sólidos en peso:	30% ± 5%
Peso específico:	0,930Kg/l ± 5%
Viscosidad a 20 °C:	20-30 seg. copa for 4
Rendimiento teórico:	Entre 6 y 8 m <sup>2</sup> /l (según espesor)
Temperatura aplicación:	Entre 5 y 35 °C
Tiempo de secado:	Tacto 20 min. Total 24 horas

### APLICACIÓN

- Método: Pistola sin aire, pistola aerografía, brocha, rodillo
- Diluyente: Producto listo al uso
- Espesor: 40-60 micras secas
- Intervalo repintado Min.: 6 horas a 20 °C
- Limpieza utensilios: Disolvente universal
- Compuestos orgánicos volátiles. (COV ): Este producto contiene un máximo de 660 g/l de COV. El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso. Valor limite en la UE para este producto (cat A/h) 750 g/l 2007 y 750 g/l 2010.

La reducción de COV contribuye a la mejora del medio ambiente.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

---

Las superficies a barnizar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, grasas, ceras etc.

## FORMATO

---

Se presenta en 5 y 25 L.

## SEGURIDAD

---

Consultar etiquetado del envase. Más información hoja de seguridad.

## TIEMPO DE ALMACENADO

---

12 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35 °C.

NOTA: Estos datos e información se suministran de Buena fe, pretendiendo informar sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones. El consumidor debe controlar experimentalmente si el producto responde a sus necesidades, lo que nos exonera de toda responsabilidad.

**Badi S.L.**  
Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88  
[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)  
[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Enero 2007